


PATAGONIC[®]

FROM THE BOTTON OF THE WORLD



MICROCEMENTO GRUESO

Microcemento grueso [Componente A + B]

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Revestimiento cementicio de dos componentes, formulado con áridos seleccionados, aditivos y resinas sintéticas. Revestimiento microcemento de grano grueso. Nos aporta el un correcto anclaje para terminar con microcemento fino.

USOS RECOMENDADOS

Puede ser aplicado como recubrimiento de superficies de hormigón, nuevo o viejo, morteros cementosos y cerámicas de cualquier tipo, mdf o trupan, aglomerados, melamina; etc. Rinde hasta 12 m² en 1 mm de espesor, en 2 manos de aplicación.



PROPIEDADES:

Tipo: Microcemento bicomponente.

Componente A: Polvo blanco. **Componente B:** Líquido blanco.

Densidad aparente:

En polvo: 1.300 kg/m³.

En pasta: 1.950 kg/m³.

Endurecido: 1.800 kg/m³.

Tiempo de utilización de la mezcla: 3 horas

Tamaño máximo del árido:

FINO: 0,0645 mm

GRUESO: 0,3 mm

Flexión 28 días: 10N/mm²

Adherencia al hormigón: 28 días: 1 N/mm²

Espesor de aplicación: 0,5 mm por capa

Reacción al fuego: A1

Composición y datos parte A:

- Áridos con una curva granulométrica equilibrada
- Correctores y adyuvantes
- Pigmentos

Contenidos en Sólidos: 100%

Composición y datos parte B, Resina Líquida:

- Resinas poliméricas de naturaleza acrílica en dispersión.
- Correctores. Contenidos en Sódios: 21%

(*) Valores obtenidos a 23° C y 50% H.R.

PATAGONIC[®]

FROM THE BOTTON OF THE WORLD